

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «ВНИИЦИ»**

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН:

1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ****(анализа)****№19702-ВНИ/22 от 25.07.2022**

1	Объект	Изделия санитарные фарфоровые, торговая марка "IDDIS": унитазы подвесные
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ», Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ», Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 19702 от 13 Июля 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	14 Июля 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Июля 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	22 Июля 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 15167-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Функциональная пригодность	Изделия должны быть функционально пригодными	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
2	Водопоглощение, %, не более	1	0,5	ГОСТ 13449
3	Глазурь	Должна быть термически и химически стойкой	Соответствует требованиям	ГОСТ 13449
4	Свойства изделия	Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.	Соответствует требованиям	ГОСТ 13449
5	Дефекты	Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
6	Внешний вид	Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1 ГОСТ 15167-93	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
7	Покрытие	Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью, или декорированы различными методами	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
8	Деформация (коробление) верхней поверхности (в плоскости сидения), мм, не более	4	0	ГОСТ 13449
9	Отклонение от горизонтальности верхней поверхности, мм, не более	8	2	ГОСТ 13449
10	Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и верхней поверхности корпуса бачка, мм, не более	2	0	ГОСТ 13449
11	Деформация (коробление) наружной поверхности днища бачков, мм, не более	4	1	ГОСТ 13449
12	Деформация (коробление) днища бачка в условно ограниченной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия,	4	1	ГОСТ 13449

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	предназначенной для установки спускной арматуры, мм, не более			
13	Полезный объем смывных бачков, л, не менее	0,6	0,7	ГОСТ 13449
14	Выдерживаемая нагрузка	Унитазы должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс)	Унитазы функционально пригодны и выдерживают нагрузку 2,00 кН (200 кгс)	ГОСТ 13449

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Изделия санитарные фарфоровые, торговая марка "IDDIS": унитазы подвесные, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «СКЛ», Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549, **соответствуют** ГОСТ 15167-93.

Исполнитель

В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

