



ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество: 4000 отрезков по 4м + 2000 отрезков по 2м
Паспорт № 290/16	Количество метров: 20000
Партия №0290/PPR/16	Дата изготовления: 25 – 28.04.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 20 x 3,4 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	20 ^{+0,3} 3,4 ^{+0,5} 0,5	20,2 3,4-3,6 Соответствует
3	цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135 °С, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0290/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 29.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер – лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «ПолиТЭК ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК		Количество: 3250 отрезков по 4м + 3400 отрезков по 2м
Паспорт №292/16		Количество метров: 19800
Партия №0292/PPR/16		Дата изготовления: 25– 28.04.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 25 x 4,2 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	25 ^{+0,3} 4,2 ^{+0,6} 0,5	25,2 4,3-4,4 Соответствует
3	цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135 °С, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0292/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 29.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер – лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК-ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк-ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество: 3000 отрезков по 4м + 4000 отрезков по 2м
Паспорт №293/16	Количество метров: 20000
Партия №0293/PPR/16	Дата изготовления: 25 – 28.04.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 32 x 5,4 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	32 ^{+0,3} 5,4 ^{+0,5} 0,6	32,2 5,4-5,6 Соответствует
3	Цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135 °С, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0293/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 29.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер – лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество: 1500 отрезков по 4м
Паспорт №285/16	Количество метров: 6000
Партия №0285/PPR/16	Дата изготовления: 19 – 22.04.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 40 x 6,7 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	40 ^{+0,4} 6,7 ^{+0,8} 0,6	40,2 6,9-7,0 Соответствует
3	цвет	белый или серый	серый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135°C, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0285/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 23.04.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Борисов А.В.			Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	--	--	-----------------



ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК		Количество: 2100 отрезков по 4м
Паспорт №230/16		Количество метров: 8400
Партия №0230/PPR/16		Дата изготовления: 05 – 20.02.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 50 x 8,3 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	50 ^{+0,5} 8,3 ^{+1,0} 0,7	50,3 8,4-8,6 Соответствует
3	Цвет	белый или серый	белый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135°С, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0230/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 21.02.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПТК»

+7(495)599-85-10

+7(495)789-32-76

ООО «Политэк ПТК», 121069, г. Москва, Скатерный пер., д. 18

Производство: 143000, Одинцово Московской обл., ул. Транспортная д. 2, (495)789-32-76, (495)540-62-19

ОТК	Количество: 550 отрезка по 4м
Паспорт №261/16	Количество метров: 2200
Партия №0261/PPR/16	Дата изготовления: 27 – 30.03.16 г.

Трубы напорные из полипропилена

Труба PP-R 80 SDR 6 – 63 x 10,5 класс 1,2,5/PN 20 ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость внутренней поверхности	Соответствует
2	Размеры, мм - наружный диаметр - толщина стенки, min-max - овальность, не более	63 ^{+0,6} 10,5 ^{+1,3} 1,6	63,4 10,7-10,9 Соответствует
3	цвет	белый или серый	серый
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C и начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа, ч, не менее	22	Гарантируется
6	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135°C, %, не более	2	1

Марка сырья: PP R003 EX/1 партия № 21/2016 паспорт №240/2016 от 06.01.16

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н07816. Срок действия с 20.02.2015 по 19.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.013.Е.003683.12.10 от 13.12.2010.

Заключение ОТК

Партия труб №0261/PPR/16 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 31.03.16 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Борисов А.В.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------

